

Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 43SE150020, 43SE150050, 43SE150500
Polysion® Sekundenklebstoff SE 1500 (hochviskos)

Produktbeschreibung:

Der Sekundenklebstoff / Sekundenkleber SE 1500 ist der ideale Helfer für präzise und dauerhafte Verbindungen. Er eignet sich perfekt für Metall und Hartkunststoffe sowie für saugfähige Materialien wie Holz, Leder, Kork und Keramik.

Eigenschaften:

- Hohes Spaltvermögen
- Hochviskos und langsame Aushärtung
- Für poröse und saugfähige Untergründe

Anwendung:

- Prototypenbau
- Verklebung von Holz, PVC, Glas, Keramik und Metall
- Reparatur an Kunststoffgehäusen

Liefereinheiten	Gebinde	Farbe	VE
Art. -Nr.			
43SE150020	20 g Flasche	klar	20 St.
43SE150050	50 g Flasche	klar	10 St.
43SE150500	500 g Flasche	klar	1 St.

Technische Daten:

Basis	Ethyl
Farbe	Farblos klar
Viskosität bei +20 °C nach Brookfield	600 - 1500 mPa.s
Dichte	1,06 g/cm³
Max. Spaltüberbrückung	0,2 mm
Anfangshaftung an Aluminium	20 - 50 Sek.
Anfangshaftung an NBR-Gummi	1 - 4 Sek.
Anfangshaftung an Hart-PVC	5 - 7 Sek.
Endfestigkeit nach	24 h
Zugscherfestigkeit Stahl	10 - 22 N/mm²
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25°C
Temperatur-beständigkeit	-55 °C bis + 95°C
Haltbarkeit	9 Monate (im ungeöffneten Zustand)

Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit Polysion® Oberflächen-Reiniger beseitigen. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.

Verarbeitung

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

Sicherheit und Gesundheit

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese können auf Anfrage zugesendet werden.

Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch.

Vertrieb	+49 (0)2564 9317- 0
Qualitätsmanagement	+49 (0)2564 9317- 11
Anwendungsberatung	+49 (0)2564 9317- 11